
TAPPETO BOLLI/PD/EC



Caratteristiche/Features			*Regulations*	*U.M.*	*Tolerances*	*Values*
Colore/*Color*						Nero/black | Grigio/grey
Spessore/Thickness				mm		3
Ø Bolli/Ø Stud				mm		24
H Bolli/H Stud				mm		0,4
Durezza/*Hardness*			UNI 4916	Shore A	± 5	75
Peso specifico/*Specific weight*			UNI 7092	g/cm³	± 0,03	1,56
Carico di rottura/*Tensile strength*			UNI 6065	M Pa	min	3
Allung. a rottura/*Elong. At break*			UNI 6065	%	min	250
Resistenza a lacerazione/*Tear resistance*			UNI 4914 C	N/mm	min	15
Resistenza all'abrasione/*Abrasion resistance*			UNI 9185	mm³	max	
Invecchiamento/Aging		D Durez./*Hard.*	UNI - ISO 188	Shore A	max	+8
fluido/*fluid*	aria/*air*	D C.Rott./*Tens.Str.*		%	max	-25
tempo/*time*	72 h	D All.Rott./*Elong.B.*		%	max	-40
temperatura/*temperature*	70 °C	D Volume/*Volume*		%	max	
Invecchiamento/Aging		D Durez./*Hard.*	UNI 8313/2°	Shore A	max	-9
fluido/*fluid*	acqua/*water*	D C.Rott./*Tens.Str.*		%	max	
tempo/*time*	72 h	D All.Rott./*Elong.B.*		%	max	
temperatura/*temperature*	50 °C	D Volume/*Volume*		%	max	+9
Temperatura/*Temperature* max - min					Imp.statico/*Static use*	Imp.dinamico/*Dynamic use*
in aria/*air*				°C	80 -20	70 -20
in olio/*oil*				°C	no	no
in acqua/*water*				°C	+80	70 °C
Note: 1 MPa = 10,2 Kg/cm² 1 N/mm = 1,02 Kg/cm						

IT|

Tappeto a base di SBR (gomma stirolica) calandrato o stampato con una superfice in rilievo ed una con impronta tela per impieghi generici.

EN|

SBR-based rubber mat, calandered or printed with a raised surface and a textile impression one, used for general purposes.

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

We have made every effort to ensure that details and information given in this data sheet are accurate at the time of issue but give no guarantees as to the accuracy or completeness of such information nor liability by our part regarding the use of the products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means including photocopying and recording, without our written permission.

FIP ARTICOLI TECNICI Srl
viale Regione Veneto, 9 | 35127 Padova | Italy
T +39 049 8992211 | F +39 049 8701069
info@fipitaly.com | www.fipitaly.com